

Gutachten

Produktbereich: Keramischer Ton weiß und beige; hohe TBF

Herkunft: Grube Pechgraben, Neudrossenfeld

Qualitäten / Qualities / Qualità		AT2000	AT3000	AT4000
		Fliesenton	Fliesenton	Baukeramik
Chemische Analyse, ungeglüht % Chemical analysis, uncalcined % Analisi chimica %	Na ₂ O	0,1	0,1	0,1
	MgO	0,6	0,3	0,5
	Al ₂ O ₃	28,0	27,0	30,0
	SiO ₂	66,2	68,8	62,0
	K ₂ O	0,9	0,5	1,5
	CaO	0,2	0,2	0,5
	TiO ₂	1,5	1,5	1,3
	Fe ₂ O ₃	2,5	1,5	4,0
Glühverlust / Loss on ignition / Perdita al fuoco %		9,5	9,5	10,5